


Verhoseinä (verhon korkeus 2,1 m) navetta.
(pitkät sivuseinät verhorakenteiset)



Koe 15.9.2010

VERHOSEINÄN KOEKAPPALEEN POLTTO



KOEASETELMA

Verhonavetoissa yleisesti käytetty
lasikuitukudosverho

- koekappale leveys 500 mm
- koekappaleen korkeus 1000 mm
- kolmen betonikiven päälle asetettu alkupalo
- koivupilke (ulkokostea 15 paino %)



Koe 15.9.2010



- pressun k pertymist  , sulamista
- palo ei jatka levi mist  verhossa



Koe 15.9.2010

..palo kehittyy.. n. 5min ..



Koe 15.9.2010

Palo ei lähde leviämään verhoseinässä



Koe 15.9.2010



sulaa pressumassaa
tippuu maahan jatkaen
sitkeästi palamistaan
ja tuottaen pistävää
hajua

Koe 15.9.2010



Polttoaine/puu loppuu paloo sammuu itsestään



Koe 15.9.2010